

# Dekso 25

Dekso er premium produkter med særlige egenskaber som kombinerer funktion og æstetik med kompromisløs kvalitet.

## Egenskaber

Halvmatt 100 % acryl vægmaling. Anbefales til lokaler med høje funktionelle og særlige æstetiske krav, der udsættes for hyppig tilsmudsning og brugsbetinget slid.

- Vægmaling
- Tydelig glans
- Ekstra robust overflade



## Anvendelse

Køkken, toilet, erhvervslokaler, institution, klinik, let industri og trappeopgange. Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.  
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.  
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.  
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.  
Revner, ujævnheder og huller spartles.  
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder  
Grundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.  
Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

## Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte  
Afstem valg af værktøj med krav til finish  
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning  
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader  
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse  
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet  
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C  
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme  
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval  
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning  
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

# Forventet resultat

Halvmat stærk overflade.

Afdæmpet jævn struktur, tydelig glans og smudsafvisende egenskaber.

Tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, børste, vand og klud.

Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.

Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

## Tekniske data

Produkttype	100 % acrylmaling
Glans	Halvmat;25
Massefylde (kg/l)	1.31
Tørstof vægt (%)	53
Tørstof vol. (%)	39
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dage)	350
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

## Nuværende TDS Version

december 2021

## Erstatter TDS Version

marts 2021