



HERNIA PVP VARIANT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

Dispersionslim på PVAc-basis.

ANVENDELSE

Til opsætning af glasfibervæv, vinyltapeter samt vinyltapeter med papirbagside, akryl- og vinytstrukturta-peter på underlag som gips-, spån- og kartonplader, beton eller puds, papirtapeter, vinyltapet med papir og malede flader.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Forbehandling: Gips-, spån- og træplader Lim samlingstape over pladesamlinger og i hjørner. Spartel, slib og forlim samlingstape og sømhuller. Beton eller puds: Spartel, slib og forlim. Papir- og vinyltapeter: Fjern løstsiddende tapeter og skær op i hjørnerne. Huller, samlinger og ujævnheder spartles, slibes og forlimes. Malede underlag: Slib og afvask med malervask og skyl med vand. Ujævnheder spartles, slibes og forlimes. Grundmalede flader slibes. Forlimning: Hernia Vævlim PVP Extra fortyndet med 1 del vand. Opsætning: Glasfibervæv: Påfør limen i et jævnt lag på underlaget med rulle. Påfør lim på 1-2 baner ad gangen. Monter medens limen stadig klæber. Sæt banerne kant mod kant eller med overlap og skær rent med en vævskærer. Pres omhyggeligt glasfiber-vævet fast med en plast- eller stålspartel. Hvor materialet skal skæres, sker fastpresning så sent som muligt. Overmaling kan foretages efter ca. 24 timer. Vinyltapeter med papirbagside, akryl- og vinylstrukturta-peter: Påfør limen i et jævnt lag på tapetets bagside med rulle. Læg banen sammen og lad ligge nogle minutter. Opsætning sker normalt kant mod kant. Pres omhyggeligt ta-petet fast med en plast- eller stålspartel. Ved opsætning af vinytapeter med papirbagside fortyndes med 10% vand. Ved overlappningslimninger af vinyltapeter bruges Hernia Overlappingslim 6230 eller Hernia Vådumslim KP4. Limpletter på tapetets forside fjernes med en fugtig svamp inden limen er tør. Følg producentens anvisninger.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere informa-tion, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber	
Limtype:	Enkeltlim
Bindemiddel:	PVAc og stivelse
Opløsningsmiddel:	Vand
Konsistens:	Tixotropisk
Farve:	Hvid
Påføringsmiddel:	Rulle
Arbejdstemperatur:	Ikke under +18°C
Rengøringsmiddel:	Værktøj rengøres med vand. Limpletter fjernes inden de tørrer med en fugtig klud eller svamp.
Densitet:	Ca. 1,05 g/cm ³
Tørstofindhold:	16 ± 2 vægt-%
Limforbrug:	Ca. 3-5 m ² /liter afhængig af materiale og påføringsmetode
Fortynding:	Vand. Limen bør ikke fortyndes
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	1 år i uåbnet emballage

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

