

Hobbyemalje 1

Egenskaber

Scandia Hobbyemalje guldbronze er en hurtigtørrende emalje baseret på syntetisk bindemiddel. Kan ikke overlakeres med klarlak. Guldbronze kan give afsmitning. Lugten fra tørrende alkydmaling kan opleves kraftig/ubehagelig. Lugten aftager med tiden under normale temperatur- og luftfugtighedsforhold. Sørg for god udluftning og ventilation. Vælg alternativt vandig acrylmaling, der ikke giver samme lugtgener.



Tekniske data

Glans	Halvblank
Massefylde (kg/l)	1,2
Tørstof vægt (%)	38
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

marts 2009

Erstatter TDS Version

januar 2006