

# Wood Tex Transparent

## Egenskaber

Flügger Wood Tex Transparent fremhæver træets struktur og åretegning. Giver et klassisk bejdset udseende og er let at vedligeholde, da overfladen nedbrydes ensartet uden risiko for afskalning. Farveoplevelsen afhænger af træarten og træets sugsevne, samt antallet af påføringer.

- Fremhæver træets naturlige udseende
- Nedbrydes ensartet, uden risiko for afskalning
- Let at vedligeholde



## Anvendelse

Flügger Wood Tex Transparent indgår i systembehandlingen "Wood Tex" og anvendes som Top Coat udvendigt på nye og tidligere ensartet behandlede lyse træarter, herunder tryk- og vakuuminprægneret træ.

Anvendes på bygningskonstruktioner som tagudhæng, gavlbeklædninger og træfacader, men kan også anvendes på bjælkehytter med konstruktioner af rundtømmer.

På Træterrasser: Brug træolie.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, velkonstrueret og tidligere malebehandling skal være fastsiddende og have et ensartet udseende.

## Behandling

Forvitret overflade, løse malingslag og nedbrudt træ må ikke forekomme.

Alt ubehandlet, nyt, bart og sugende træværk grundes med Flügger Wood Tex Grundolie.

## Påføring

Omrør før og under brug.

Påfør med pensel.

Største holdbarhed opnås ved to påføringer.

Fugtindhold må maks. være 12 % ± 3 på vinduer og døre, og maks 18 % på udhæng, hegn og beklædning.

# Tekniske data

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Produkttype  | Træbeskyttelse, transparent |
| Glans  | Halvmat;30                  |
| Massefylde (kg/l)                                    | 1,04                        |
| Tørstof vægt (%)                                     | 16                          |
| Tørstof vol. (%)                                     | 12                          |
| Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)         | 10                          |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +5°C                   |
| Luftfugtighed  | Maks. luftfugtighed 80 % RF |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)                     | 4                           |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)           | 12                          |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)                 | 28                          |
| Fortynding   | Skal ikke fortyndes         |
| Rengøring af værktøj m.v.                            | Vand og sæbe                |

## Nuværende TDS Version

januar 2018

## Erstatter TDS Version

oktober 2015